

**DARGENTON** Fres S.A.

**BLOCS BETON MATERIAUX**

3B, RUE CHAUFOUR  
B-6769 HOUDRIGNY

Téléphone 063.57.79.97

Fax 063.57.63.01

E-mail : dargenton.freres.sa@skynet.be

TVA BE 0417.617.365

**BNP Paribas Fortis 267-0077971-02**

IBAN BE32 2670 0779 7102

BIC GEBABEBB

**Crédit Agricole de Lorraine - Montmédy**

IBAN FR76 1610 6000 4086 4236 0681 889


BIC AGRIFRPP861

## FICHE TECHNIQUE

# BLOC LOURD CREUX

**390 x 140 x 190 mm**

**CARACTERISTIQUES GENERALES :** Vibrés et pressés à 100 BAR  
Séchage en milieu humide (auto étuvage)  
Stockage en paquet cerclés  
Chargés mécaniquement  
Ton gris / beige clair  
Aspect et structure uniformes  
Arrêtes vues, sans dépouille



Les caractéristiques techniques des blocs béton lourds creux obéissent à la norme belge NBN EN 771-3 :2011+A1 :2015

<b>FORMAT 390 x 140 x 190</b>	
Poids	16.5 KG
Emballage	126 pces / paquet
Nombre alvéoles	3
Résistance à la compression normalisée	8 N / mm <sup>2</sup>
Catégorie de qualité	8 / 1.6
Classe	D2
Masse volumique sèche du béton	1603 kg/m <sup>3</sup>
Résistance au feu	EUROCLASSE A1 (1 heure)
Gel / Dégel	Résistant