



DARGENTON Fres S.A.

BLOCS BETON MATERIAUX

3B, RUE CHAUFOUR
B-6769 HOUDRIGNY

Téléphone 063.57.79.97

Fax 063.57.63.01

E-mail : dargenton.freres.sa@skynet.be

TVA BE 0417.617.365

BNP Paribas Fortis 267-0077971-02

IBAN BE32 2670 0779 7102

BIC GEBABEBB

Crédit Agricole de Lorraine - Montmédy

IBAN FR76 1610 6000 4086 4236 0681 889

BIC AGRIFRPP861

FICHE TECHNIQUE

BLOC LOURD CREUX

390 x 190 x 190 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES :



Vibrés et pressés à 100 BAR
Séchage en milieu humide (auto étuvage)
Stockage en paquet cerclés
Chargés mécaniquement
Ton gris / beige clair
Aspect et structure uniformes
Arrêtes vues, sans dépouille

Les caractéristiques techniques des blocs béton lourds creux obéissent à la norme belge NBN EN 771-3 :2011+A1 :2015

FORMAT 390 x 190 x 190	
Poids	19.5 kg
Emballage	90 pces / paquet
Nombre alvéoles	3
Résistance à la compression normalisée	8 N / mm ²
Catégorie de qualité	8 / 1.6
Classe	D2
Masse volumique sèche du béton	1458 kg/m ³
Résistance au feu	EUROCLASSE A1 (1 heure)
Gel / Dégel	Résistant